УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ SPC ЛАМИНАТ

DAMY FLOOR
уют в каждый дом

Категория: SPC Ламинат
Цвет: Дуб Кавказский
9531-2A
Колекция: Family
Фаска: 4V-groove
Размер: 1220 x 180 мм
Общая толщина: 4 мм
Толщина защитного слоя: 0,55 мм

Коллекция	Family
Размер планки	1220x180 мм
Общая толщина	4 мм
Толщина защитного слоя	0,55 мм
Количество в упаковке	12 шт. (2,635 м²)
Вес упаковки	22,8 кг
Плотность	2000 кг/м³
Соединение	Замковое Click
Структура поверхности	Фактура дерева

Структура усовершенствованного кварцевого SPC ламината



Наличие фаски	**4v-groove**	Закручивание после воздействия тепла	**0мм**
Использование с системой тёплый пол	**≤ 28°C**	Остаточная деформация	**<0,01мм**
Износостойкость	**Группа Т**	Устойчивость к свету	**4 (Max-5)**
Класс эмиссии формальдегида	**E0**	Стабильность размеров	**<0,1%**
Устойчивость к пятнам и бытовым химикатам	**Высокая**	Класс использования	**43**
		Класс пожарной безопасности	**КМ2**

ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ

• Основание для укладки ламината SPC должно быть жёстким, прочным, ровным - допустимый перепад 2мм на 2 метра, так же оно должно быть сухим и чистым. Если это цементная стяжка, проследите, чтобы она полностью высохла.
• При укладке на старое напольное покрытие необходимо заполнить все углубления и трещины, а так же швы при укладке на керамическую плитку, специальным ремонтным составом.
• Текстильные покрытия необходимо удалить
• Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже 17°C.
• Сначала на основание стелется полиэтиленовая плёнка для обеспечения изоляции между стяжкой и напольным покрытием.
• Затем на плёнку укладывается подложка. Необходимо использовать подложку толщиной не более 1,5мм.
• Перед укладкой необходимо выдержать SPC ламинат в помещении при температуре от 17°C до 28°C в тёплое время года в течении суток, а зимой - в течении двух суток. Упаковки нужно оставить в горизонтальном положении.

Офис DAMY FLOOR
г. Москва ул. Маломосковская, дом 16, стр. 5.
Пн – Пт 9.00 – 18.00
8 (499) 288 80 63
info@damyfloor.ru
damyfloor.ru

РОСПАТЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ