

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ SPC ЛАМИНАТ



Категория: SPC Ламинат

Цвет: Фудзияма

533-03-ST

Коллекция: Ascent Strong

Фаска: 4V-groove

Размер: 610 x 305 мм

Общая толщина: 5 мм

Толщина защитного слоя: 0,55 мм

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Коллекция | Ascent Strong |
| Размер планки | 610 x 305 мм |
| Общая толщина | 5 мм |
| Толщина защитного слоя | 0,55 мм |
| Количество в упаковке | 8 шт. (1,488 м ²) |
| Вес упаковки | 15,79 кг |
| Плотность | 2000 кг/м ³ |
| Соединение | Замковое Click |
| Структура поверхности | Фактура камня |

Структура усовершенствованного кварцевого SPC ламината

Полиуретановый защитный слой
с углеродными нанотрубками
от ультрафиолетовых лучей и истирания


Защитный структурированный слой из ПВХ

Декоративный слой

Каменно-полимерная плита высокой
плотности (SPC) с углеродными нанотрубками

Фаска с четырёх сторон

Замковая система



| | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Наличие фаски | 4v-groove | Закручивание после воздействия тепла | 0мм |
| Использование с системой тёплый пол | ≤ 28°C | Остаточная деформация | <0,01мм |
| Износостойкость | Группа Т | Устойчивость к свету | 4 (Max-5) |
| Класс эмиссии формальдегида | E0 | Стабильность размеров | <0,1% |
| Устойчивость к пятнам и бытовым химикатам | Высокая | Класс использования | 43 |
| | | Класс пожарной безопасности | КМ2 |

ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ

- Основание для укладки ламината SPC должно быть жёстким, прочным, ровным - допустимый перепад 2мм на 2 метра, так же оно должно быть сухим и чистым. Если это цементная стяжка, проследите, чтобы она полностью высохла.
- При укладке на старое напольное покрытие необходимо заполнить все углубления и трещины, а так же швы при укладке на керамическую плитку, специальным ремонтным составом.
- Текстильные покрытия необходимо удалить
- Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже 17°C.
- Сначала на основание стелется полиэтиленовая пленка для обеспечения изоляции между стяжкой и напольным покрытием.
- Затем на пленку укладывается подложка. Необходимо использовать подложку толщиной не более 1,5мм.
- Перед укладкой необходимо выдержать SPC ламинат в помещении при температуре от 17°C до 28°C в теплое время года в течении суток, а зимой - в течении двух суток. Упаковки нужно оставить в горизонтальном положении.



Офис DAMY FLOOR
г. Москва ул. Маломосковская,
дом 16, стр. 5.
Пн – Пт 9.00 – 18.00
8 (499) 288 80 63
info@damyfloor.ru
damyfloor.ru

